

11 FILL & FEIN RED PROTECTOR

Charakteristika:








Polyesterový tmel s antikorozními vlastnostmi . Velmi snadno zpracovatelný v tenkých vrstvách. Vzhledem k antikorozním vlastnostem může být použit přímo na holý kov bez použití antikorozního základu. K vyplnění hlubokých nerovností na ocelovém, pozinkovaném nebo hliníkovém povrchu bez použití antikorozního základu. Po vytvrzení je dobře brousitelný za sucha strojně nebo ručně. Maximální tmelená vrstva 3-5 mm. Nezanáší brusný papír.

Aplikace:

Podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Tmel dobře promíchejte s katalyzátorem v poměru 2-3% váhově. Zpracovatelnost směsi je 5 minut při 20 °C – vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti a urychluje proces schnutí.

POZOR: Příliš velké množství tužidla může vést k zabarvení vrchního nátěru. Aplikujte při teplotách nad 15°C.

Technická data : Skladovatelnost: 24 měsíců. Hustota :1,9 g/cm³. Odstín : červený.
VOC obsah : < 250g/l.

	Čištění podkladu	
	Poměr tužení	Fill & Fein Red Protector– 100g BPO hardener - 2 + 3g
	Zpracovatelnost	3 – 5 min.
	Doba schnutí	16 – 30 min.
	Ruční broušení	P120 - P320
	Strojní broušení	P120 - P320
	Skladujte na chladném místě	

